

DOUGLASIE TERRASSENDIELEN | MERKBLATT & MONTAGEHINWEISE

Stand 01.01.2026 | Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Seite 1 von 2

ALLGEMEIN

Material:	Terrassendielen Unterkonstruktion/Banklatten
Botanischer Name:	Pseudotsuga menziesii
Dauerhaftigkeits- klasse:	3-4
Rohdichte:	Ø 500 kg/m ³
Holzfeuchte:	KD 15 % +/- 2 % bei Anlieferung

QUALITÄTSBESCHREIBUNG DER LAGERWARE

Herstellungsmerk- male:	Terrassendiele: glatt gehobelt, Sichtseite sauber, Rückseite ega- lisiert ohne Sichtanspruch, gefast Unterkonstruktion/Banklatte: glatt gehobelt, Sichtseite sauber, Rückseite egalisiert ohne Sicht- anspruch, gefast
Maße:	Terrassendiele: 26 x 140 mm, 38 x 140 / 200 mm Längen: 4 / 5 / 6 m Längen: bei 200 mm je nach Verfügbarkeit Unterkonstruktion/Banklatte: 50 x 90 mm, Länge 6 m
Besonderheiten:	Erscheinungsbild: festverwach- sene, gesunde Äste, Flügeläste und Markröhre. Kleine Haarrisse und leichte Krümmung sind zulässig. Jahr- ringstellung fallend, wird nicht berücksichtigt. Splintanteil von ca. 15 % pro Brett möglich.

**Sondermaße und Qualitäten können wir Ihnen mit War-
tezeit auch erfüllen. [Einfach anfragen.](#)**

LAGERUNG

Bei Anlieferung und Lagerung als gebundene Pakete ist da-
rauf zu achten, dass die Ware geschützt vor Witterung und
Feuchtigkeit aufbewahrt wird.
Kontakt mit Metall(-spänen) muss vermieden werden, da es
zu Verfärbungen kommen kann.

VERLEGEHINWEISE

Der Achsabstand (Mitte/Mitte) der Unterkonstruktion sollte
im privaten Bereich 450 mm (Stärke 26 mm) und
600 mm (Stärke 38 mm) nicht überschreiten.

Eine genügende Hinterlüftung muss gewährleistet werden.
Mindestens 12 cm Abstand und sickerfähiger Untergrund.
Zur Vermeidung von Staunässe ist eine ausreichende Hinter-
lüftung der Terrasse zu gewährleisten. Achten Sie daher
auf einen ausreichenden Abstand zu umliegenden Bautei-
len und fachgerechte Wandanschlüsse. Wandanschlüsse
müssen min. 15 - 20 mm Luft aufweisen, um eine Zirkula-
tion zu ermöglichen. Es wird empfohlen bei direktem Bo-
denkontakt eine wasserabführende Unterlage einzusetzen,
um Staunässe zu verhindern (z.B. Gummigranulat, Isopad).

Ein Gefälle von 1-2 % der gesamten Terrasse, in Längsrich-
tung muss sichergestellt werden.

Der Überstand des Stirnendes an der UK (Kragarm) darf 50-
70 mm nicht überschreiten.

Bei der sichtbaren Verschraubung von oben durch die Diele
soll die Schraubendicke mindestens 5,5 mm betragen. Eine
Vorbereitung der Diele für die Schrauben ist notwendig.
Schrauben: A2 Edelstahl, mit verstärktem Schaft verwen-
den. Bei C1 Schrauben können Oxidationsflecken und Ma-
terialermüdung um den Schraubenkopf entstehen.

Die Verwendung von seitlichen Befestigungen mit Nuten
darf bei dieser Terrassendiele nicht angewendet werden,
um das Holz kraftschlüssig an Ort zu halten und nachträg-
liches Drücken zu verhindern/reduzieren, sind 2 Schrauben
pro Schraubpunkt notwendig. Verschraubung nur sichtbar
von oben anwenden. Befestigungssysteme mit Verschrau-
bungen von unten sind nicht zulässig.

Der Abstand zwischen den Dielen sollte ca. 7 mm betragen,
um den Wasserablauf zu gewährleisten und genügend
Platz zu schaffen für das Quellen und Schwinden.

Der Abstand bei Fangstößen bei der Thermoese sollten
mind. 3-7 mm betragen. Alle Stirnkanten werden idealer-
weise gefast und mit Stirnkantenwachs behandelt.

Da Holz ein **Naturprodukt** ist und in Bezug auf die Farbe

DOUGLASIE TERRASSENDIELEN | MERKBLATT & MONTAGEHINWEISE

Stand 01.01.2026 | Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Seite 2 von 2

variieren und auch holztypische Eigenschaften aufweisen kann, **empfehlen wir unseren** Kunden mindestens eine 10%ige **Reserve** mit einzuplanen.

PFLEGEHINWEISE

Unbehandelte Terrassendielen vergrauen, wenn diese der Witterung ausgesetzt sind. Ist dies nicht erwünscht, kann mit entsprechendem Holzschutz gearbeitet werden. So lässt sich das Vergrauen aufhalten bzw. hinauszögern.

Aufgrund der offenporigen Oberfläche von Holz können sich dort Schmutz und je nach Witterungseinflüssen Algen anreichern. Mit Wasser und einer Wurzelbürste lassen sich diese Beläge reinigen. Wir empfehlen den Vorgang 1–2-mal im Jahr durchzuführen.

Um die Reinigung der Terrasse zu erleichtern und Ihren Deckbelag aufzuhellen empfehlen wir einen Terrassendielen-Spezial-Reiniger auf Basis von Oxalsäure. Sprechen Sie uns gerne darauf an.

Reinigen Sie Ihren Terrassenbelag nicht mit dem Hochdruckreiniger. Der Wasserstrahl schädigt die Holzstruktur und raut die Oberfläche an.

KONTAKT

Schorn & Groh GmbH, Im Hägle 8, D-79238 Ehrenkirchen,
+49 7633 16727,
E-Mail: sg-ehrenkirchen@sg-veneers.com,
Ansprechpartnerin: Brigitte Heine