

LÄRCHE EUR. TERRASSENDIELEN | MERKBLATT & MONTAGEHINWEISE

Stand 01.01.2026 | Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Seite 1 von 2

ALLGEMEIN

Material:	Terrassendielen
Botanischer Name:	Larix decidua
Dauerhaftigkeitsklasse:	3-4
Rohdichte:	Ø 570 kg/m ³
Holzfeuchte:	KD 15 % +/- 2 % bei Anlieferung

QUALITÄTSBESCHREIBUNG DER LAGERWARE

Herstellungsmerkmale:	Terrassendiele: glatt gehobelt, Sichtseite sauber, Rückseite egalisiert ohne Sichtanspruch, gefast
Maße:	Terrassendiele: 26 x 140 mm, 38 x 140 / 185 mm Längen: 3-5m, je nach Verfügbarkeit
Besonderheiten:	Erscheinungsbild: festverwachsene, gesunde Äste, schwarzer Punktäste, Flügeläste und Markröhre. Kleine Haarrisse und leichte Krümmung sind zulässig. Jahringstellung fallend, wird nicht berücksichtigt. Splintanteil von ca. 10 % pro Brett möglich.

Sondermaße und Qualitäten können wir Ihnen mit Wartezeit auch erfüllen. [Einfach anfragen.](#)

LAGERUNG

Bei Anlieferung und Lagerung als gebundene Pakete ist darauf zu achten, dass die Ware geschützt vor Witterung und Feuchtigkeit aufbewahrt wird. Kontakt mit Metall(-spänen) muss vermieden werden, da es zu Verfärbungen kommen kann.

VERLEGEHINWEISE

Der Achsabstand (Mitte/Mitte) der Unterkonstruktion sollte im privaten Bereich 450 mm (Stärke 26 mm) und 600 mm (Stärke 38 mm) nicht überschreiten.

Eine genügende Hinterlüftung muss gewährleistet werden. Mindestens 12 cm Abstand und sickertfähiger Untergrund.

Zur Vermeidung von Staunässe ist eine ausreichende Hinterlüftung der Terrasse zu gewährleisten. Achten Sie daher auf einen ausreichenden Abstand zu umliegenden Bauteilen und fachgerechte Wandanschlüsse. Wandanschlüsse müssen min. 15 - 20 mm Luft aufweisen, um eine Zirkulation zu ermöglichen. Es wird empfohlen bei direktem Bodenkontakt eine wasserabführende Unterlage einzusetzen, um Staunässe zu verhindern (z.B. Gummigranulat, Isopad).

Ein Gefälle von 1-2 % der gesamten Terrasse, in Längsrichtung muss sichergestellt werden.

Der Überstand des Stirnendes an der UK (Kragarm) darf 50-70 mm nicht überschreiten.

Bei der sichtbaren Verschraubung von oben durch die Diele soll die Schraubendicke mindestens 5,5 mm betragen. Eine Vorbohrung der Diele für die Schrauben ist notwendig. Schrauben: A2 Edelstahl, mit verstärktem Schaft verwenden. Bei C1 Schrauben können Oxidationsflecken und Materialermüdung um den Schraubenkopf entstehen.

Die Verwendung von seitlichen Befestigungen mit Nuten darf bei dieser Terrassendiele nicht angewendet werden, um das Holz kraftschlüssig an Ort zu halten und nachträgliches Drücken zu verhindern/reduzieren, sind 2 Schrauben pro Schraubpunkt notwendig. Verschraubung nur sichtbar von oben anwenden. Befestigungssysteme mit Verschraubungen von unten sind nicht zulässig.

Der Abstand zwischen den Dielen sollte ca. 7 mm betragen, um den Wasserablauf zu gewährleisten und genügend Platz zu schaffen für das Quellen und Schwinden.

Der Abstand bei Fangstößen bei der Thermoese sollten mind. 3-7 mm betragen. Alle Stirnkanten werden idealerweise gefast und mit Stirnkantenwachs behandelt.

Da Holz ein **Naturprodukt** ist und in Bezug auf die Farbe variieren und auch holztypische Eigenschaften aufweisen kann, **empfehlen wir unseren** Kunden mindestens eine 10%ige **Reserve** mit einzuplanen.

PFLEGEHINWEISE

Unbehandelte Terrassendielen vergrauen, wenn diese der Witterung ausgesetzt sind. Ist dies nicht erwünscht, kann

LÄRCHE EUR. TERRASSENDIELEN | MERKBLATT & MONTAGEHINWEISE

Stand 01.01.2026 | Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Seite 2 von 2

mit entsprechendem Holzschutz gearbeitet werden. So lässt sich das Vergrauen aufhalten bzw. herauszögern.

Aufgrund der offenporigen Oberfläche von Holz können sich dort Schmutz und je nach Witterungseinflüssen Algen anreichern. Mit Wasser und einer Wurzelbürste lassen sich diese Beläge reinigen. Wir empfehlen den Vorgang 1–2-mal im Jahr durchzuführen.

Um die Reinigung der Terrasse zu erleichtern und Ihren Deckbelag aufzuhellen empfehlen wir einen Terrassendiehlen-Spezial-Reiniger auf Basis von Oxalsäure. Sprechen Sie uns gerne darauf an.

Reinigen Sie Ihren Terrassenbelag nicht mit dem Hochdruckreiniger. Der Wasserstrahl schädigt die Holzstruktur und raut die Oberfläche an.

KONTAKT

Schorn & Groh GmbH, Im Hägle 8, D-79238 Ehrenkirchen,
+49 7633 16727,

E-Mail: sg-ehrenkirchen@sg-veneers.com.

Ansprechpartnerin: Brigitte Heine