

THERMOKIEFER TERRASSENDIELEN | MERKBLATT & MONTAGEHINWEISE

Stand 01.01.2026 | Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Seite 1 von 2

ALLGEMEIN

Material:	Terrassendielen
Botanischer Name:	Pinus sylvestris
Dauerhaftigkeitsklasse:	2
Rohdichte:	Ø 420 kg/m ³
Holzfeuchte:	Holzausgleichsfeuchte 20 Grad C / 65 %: ca. 4,6 +/-2%

QUALITÄTSBESCHREIBUNG DER LAGERWARE

Herstellungsmerkmale:	Terrassendiele: glatt gehobelt, Sichtseite sauber, Rückseite egalisiert ohne Sichtanspruch, gefast
Maße:	Terrassendiele: 26 x 140 mm, Länge: 5,10 m
Besonderheiten:	Erscheinungsbild: festverwachsene, gesunde Äste, Flügeläste und Markröhre. Kleine Haarrisse und leichte Krümmung sind zulässig.

Sondermaße und Qualitäten können wir Ihnen mit Warzeit auch erfüllen. [Einfach anfragen.](#)

LAGERUNG

Bei Anlieferung und Lagerung als gebundene Pakete ist darauf zu achten, dass die Ware geschützt vor Witterung und Feuchtigkeit aufbewahrt wird.

Kontakt mit Metall(-spänen) muss vermieden werden, da es zu Verfärbungen kommen kann.

VERLEGEHINWEISE

Der Achsabstand (Mitte/Mitte) der Unterkonstruktion sollte im privaten Bereich 450 mm nicht überschreiten.

Eine genügende Hinterlüftung muss gewährleistet werden. Mindestens 12 cm Abstand und sickerfähiger Untergrund. Zur Vermeidung von Staunässe ist eine ausreichende Hinterlüftung der Terrasse zu gewährleisten. Achten Sie daher auf einen ausreichenden Abstand zu umliegenden Bauteilen und fachgerechte Wandanschlüsse. Wandanschlüsse müssen min. 15 - 20 mm Luft aufweisen, um eine Zirkulation zu ermöglichen. Es wird empfohlen bei direktem

Bodenkontakt eine wasserabführende Unterlage einzusetzen, um Staunässe zu verhindern (z.B. Gummigranulat, Isopad).

Ein Gefälle von 1-2 % der gesamten Terrasse, in Längsrichtung muss sichergestellt werden.

Eine Stirnschutz Behandlung an den Kappschnitten mit Stirnkantenwachs, wird dringend empfohlen.

Der Überstand des Stirnendes an der UK (Kragarm) darf 50-70 mm nicht überschreiten.

Bei der sichtbaren Verschraubung von oben durch die Diele soll die Schraubendicke mindestens 5,5 mm betragen. Eine Vorbohrung der Diele für die Schrauben ist notwendig. Schrauben: A4 Edelstahl, mit verstärktem Schaft verwenden. Bei A2 Schrauben können Oxidationsflecken und Materialermüdung um den Schraubenkopf entstehen.

Der Abstand zwischen den Dielen sollte ca. 7 mm betragen, um den Wasserablauf zu gewährleisten und genügend Platz zu schaffen für das Quellen und Schwinden.

Der Abstand bei Fangstößen bei der Thermoeseche sollten mind. 3-7 mm betragen. Alle Stirnkanten werden idealerweise gefast und mit Stirnkantenwachs behandelt.

Da Holz ein **Naturprodukt** ist und in Bezug auf die Farbe variieren und auch holztypische Eigenschaften aufweisen kann, **empfehlen wir unseren** Kunden mindestens eine 10%ige **Reserve** mit einzuplanen.

PFLEGEHINWEISE

Unbehandelte Terrassendielen vergrauen, wenn diese der Witterung ausgesetzt sind. Ist dies nicht erwünscht, kann mit entsprechendem Holzschutz gearbeitet werden. So lässt sich das Vergrauen aufhalten bzw. hinauszögern.

Aufgrund der offenporigen Oberfläche von Holz können sich dort Schmutz und je nach Witterungseinflüssen Algen anreichern. Mit Wasser und einer Wurzelbürste lassen sich diese Beläge reinigen. Wir empfehlen den Vorgang 1-2-mal im Jahr durchzuführen.

Um die Reinigung der Terrasse zu erleichtern und Ihren

THERMOKIEFER TERRASSENDIELEN | MERKBLATT & MONTAGEHINWEISE

Stand 01.01.2026 | Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Seite 2 von 2

Deckbelag aufzuhellen empfehlen wir einen Terrassendie-
len-Spezial-Reiniger auf Basis von Oxalsäure. Sprechen Sie
uns gerne darauf an.

Reinigen Sie Ihren Terrassenbelag nicht mit dem Hoch-
druckreiniger. Der Wasserstrahl schädigt die Holzstruktur
und raut die Oberfläche an.

KONTAKT

Schorn & Groh GmbH, Im Hägle 8, D-79238 Ehrenkirchen,
+49 7633 16727,
E-Mail: sg-ehrenkirchen@sg-veneers.com,
Ansprechpartnerin: Brigitte Heine